ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS – LINHA SPC REALPRATIK

Tipo de revestimento: NBR 14917-1	Piso vinílico heterogêneo com base compacta (HTC)
Teor aglutinante:	Tipo I
Espessura: EN 428	4 mm + 1,5 mm de IXPE
Capa/Camada de uso: EN 429	0,30 mm
Dimensões da régua: EN 427	1.220 mm x 180 mm
Embalagem:	10 réguas (2,196 m²)
Armazenagem:	Empilhamento máximo 45 caixas
Padronagem:	Diversos (consultar catálogo)
Peso médio da embalagem:	18,76 kg
Gramatura/m²	8.54 kg/m²
Classificação de uso:	22 (Residencial geral)
Aderência (seco): EN 13893	≥ 0,3
Aderência (molhado): DIN 51130	R9
Estabilidade dimensional: EN 434	≤ 0,12%
Resistência ao uso: EN 425	≥ 25000 ciclos
Estabilidade de cor: ISO 105-B02	≥ 6 Graus
Resistência química:	Boa resistência a substâncias comuns
Indentação residual média: EN 433	≤ 0,08 mm
Resistência a manchas: EN423	Excelente
Tratamento especial:	UV
Garantia:	5 anos – Uso residencial